



# PEINTURE ACRYLIQUE SOUPLE D'ETANCHÉITÉ AQUA AE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC AQUA AE :

#### \* Béton frais (plus de 28 jours) ou ancien / carrelage (Granito):

- Eliminer toutes trace de laitance par traitement mécanique (ponçage , sablage) ou traitement chimique par attaque acide.
- dépoussiérage.

Le support doit être bien propre et exempt de toutes traces de salissures et de poussières.

#### \* Tomette (carreaux de terre cuite pour revêtement des sols):

Traitement mécanique (Grenaillage).

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 18 ou 20kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.
- Peut être teinté avec des colorants universels stable à la lumière.

### ■ DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU.

1ère couche	2ème, 3ème et 4ème couche
10 à 20 %	sans dilution

### ■ MATERIEL D'APPLICATION :

Rouleau spécial acrylique à poils moyens

### ■ METHODE D'APPLICATION :

S'applique en 3 à 4 couches en largeur et en longueur avec remontée de 15 à 20 cm à la verticale

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
10 min	20 min.	1 heure.	24 heures.