



PEINTURE SPECIAL PISCINE SOLVA CHLOR FINISH

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 8a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

Le support doit être déjà imprimé et peint avec un primaire (notre imprégnant SOLVA CHLOR IMP) ou avec une couche de SOLVA CHLOR FINISH dilué de 10 à 15 %.
ensuite entamer la finition en une ou plusieurs couches.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre approprié au volume.
- Bidon de 20 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.

■ DILUTION : AU DILUANT CHLOROSOLV

1ère couche	2ème couche
10 à 15 %	5 à 10 %

■ **APPLICATION :** S'applique au rouleau spécial solvant à poils moyens et à l'air less, en croisant rapidement (séchage rapide).

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
10 min	1 heure	12 heures	24 heures.