



# PEINTURE SPECIAL FAÇADES SOLVA F-PLIT

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b1

## Définition du produit :

Peinture mate en phase solvant aux résines pliolites paraffinées pour finition extérieure haut de gamme

## Principales qualités :

- Autonettoyante.
- Haute protection vis-à-vis de la carbonatation (réduction considérable du taux de la profondeur de carbonatation, haute résistance à la diffusion du CO<sub>2</sub>).
- Haute protection vis-à-vis des agents atmosphériques agressifs (limite la pénétration, des sels, des gaz).
- Séchage assez rapide, résiste rapidement à la pluie / ma poussière.
- Grande résistance au vieillissement et aux intempéries.
- Grande résistance chimique.
- Grande blancheur et opacité.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment)..
- Excellent accrochage et ne cloque pas.
- Hydrofuge, microporeuse et perméable à l'eau.
- Grande souplesse du film sec (résistant aux chocs thermiques).
- Grande résistance aux UV et aux intempéries.
- Teinte suivant nuancier RAL, NCS et autres.

## Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de ravalement de façade en extérieur très haut de gamme.
- Pour tous travaux de ravalement de façade en ambiance marine.
- **NE PAS UTILISER :**
  - Sur support surchauffé et en plein soleil.
  - Par vent très fort.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative

| Viscosité<br>cPo T4V3 | Densité     | E.S. Volume | E.S. Poids | Inflammabilité |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 5600±2000             | 1.24 ± 0.05 | 34 % ± 0.5  | 75 % ± 0.5 | Nulle          |

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 5kg -10kg - 20kg et vrac dans des fûts de 150kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert, et à l'abri des fortes chaleurs.


## Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :  
Épaisseur du film sec : 30µ


| Pouvoir Couvrant         | Adhérence  | Dureté Persoz | Lessivabilité | Souplesse | Aspect | Blancheur | Aspect du film  |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| 5 à 7 m <sup>2</sup> /kg | Très bonne | 70 sec        | Excellente    | Bonne     | Mat    | 96        | Lisse poché fin |

Aspect  
Mat

Extérieur



45 min.



5 à 7  
m<sup>2</sup>/kg

