



PEINTURE POLYURETHANE SOLVA PU BP

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

BOIS : s'assurer que le bois est bien sec, humidité inférieure à 18% ,

- Egrainer le bois,
- Dépoussiérer et apprêter le bois avec un apprêt Polyuréthane, nous conseillons notre Apprêt blanc PU .
- Poncer l'apprêt de préférence en altérant différentes granulométries du papier à poncer (180-400-800-1200).

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Bi composant.

Bien mélanger le produit A et le produit B, avec un ustensile propre et sec approprié au volume.

- Il est conseillé d'utiliser un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine (Ø 5 cm).
- Afin d'obtenir un mélange homogène, agiter à une vitesse lente.
- Transvaser dans un second bidon propre, agiter une seconde fois et tamiser en fin d'opération.

NB: Eviter d'utiliser le produit restant sur les parois du 1er bidon après tamisage.

■ DILUTION : avec notre diluant PU SOLV.

1ère couche	2ème couche
10 à 20 %	5 à 10 %

■ MATERIEL D'APPLICATION :

■ METHODE D'APPLICATION :

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Empilable
30 min.	6 heures	24 heures.	48 heures.