



# Enduit en pâte intérieur AQUA EP INT 2\*\*

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES :

#### **Béton frais ( plus de 28 jours) ou ancien:**

- Eliminer toute trace d'huile de décoffrage et de laitence par rinçage à haute pression avec une solution détergente très diluée.
- Appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE).

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien homogénéiser le produit avant application.

■ **Dilution** : Prêt à l'emploi sans dilution (en cas de forte chaleur diluer à 5%).

### ■ Matériels et technique d'application:

S'applique avec un couteau à enduire ou une lisseuse, en 02 deux couches croisées minimum ou projeter avec un pistolet à godet supérieur pneumatique.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

| Hors poussière | Sec au toucher | Recouvrable | Dur        |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| 20 min.        | 1,5 heure      | 5 heures.   | 10 heures. |