



# HYDROFUGEANT UNIVERSEL SILICONÉ AQUA HUS

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 10c

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

- Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, graisse, suie et micro-organismes.
- nettoyer les surfaces présentant des salissures.
- Boucher les fissures de plus de 0.3 mm de large.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

Prêt à l'emploi.

### ■ DILUTION : Sans dilution.

### ■ MATÉRIELS D'APPLICATION :

Rouleau à poils moyens ou longs acrylique, Brosse spécial acrylique, Pistolet airless.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
5 min.	30 min.	3 heures.	24 heures.