




PRIMAIRE ALKYDE SOLVALKYDE PRIM

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a


Aspect
Mat



6 h



10 à 12
m²/l



Définition du produit :

Peinture d'impression et de sous-couche polyvalente en phase solvant mono composant, à base de résines alkydes.

Principales qualités :

- Consolide et uniformise les fonds poreux, absorbants et farineux.
- Haut pouvoir couvrant et garnissant.
- Ponçable.
- Très économique d'emploi et d'application.

Utilisation recommandée :

Pour tous travaux de préparation en intérieur et extérieur pour une finition haut de gamme, spécialement pour boiserie (plâtre uniquement intérieur).

NE PAS UTILISER :

- Sur support mal préparé (ponçage, époussetage...etc).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative:

Viscosité CF4	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	Inflammabilité
150"	1.52 ± 0.05	58 ± 0.5	72 ± 0.5	Inflammable

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 0.75 l - 2.5 l et autres.
- Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative:

Epaisseur du film sec : 30 µ

Séchage : Hors poussière : 1 heure, Sec au toucher: 6 heures, Recouvrable: 24 heures

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Blancheur	Aspect du film
10 à 12 m ² /l	Très bonne	75 sec	Lavable	Semi-dur	Mat	94	Tendu lisse